



VŠEOBECNÉ INFORMACE:

SP4199 Special Clear Coat 4:1 je rychle schnoucí bezbarvý nátěr s vysokým leskem. Vhodný obzvláště pro opravy skvrn a panelů. Snadno se leští. Schnutí na vzduchu a nuecené schnutí.



SLOŽKY:

* SP2399: Special Clear Coat Hardener
SP3199: Thinner Medium
SP3299: Thinner Slow



AUTOMOBILOVÉ SUBSTRÁTY:

Základní nátěr na bázi rozpouštědla
Obroušené a odmaštěné staré vrstvy



MÍŠÍCÍ POMĚR:

4 : 1 Clear : Special Clear Coat Hardener + 0 - 10% Thinner Medium



STŘÍKACÍ PISTOLE:

	Tryska (mm)	Tlak vzduchu (bar/psi)
Gravitační plnění	1,3 - 1,4	3,0-3,5
Sací plnění	1,4-1,6	3,0-3,5
Tlaková nádoba	-	-
Airless/ Airmix	-	-
HVLP	1,3	Viz informace výrobce
HE	1,2 - 1,4	Viz informace výrobce



APLIKACE:

2 - 3 nátěr



DOBA ZPRACOVATELNOSTI PŘI 20°C / 68°F:

60 minut



ODTĚKÁNÍ PŘI 20°C / 68°F:

5 - 10 minut



DOBA SCHNUTÍ při 20°C / 68°F:

Min: 2 hodin
Max: 8 hodin

DOBA SCHNUTÍ při 60°C / 140°F:

Min: 20 minut
Max: 30 minut



ČIŠTĚNÍ:

Čistič pistolí

DALŠÍ VRSTVA:

Neplatí

Chemická báze	Bezbarvý polyuretanový lak na základě vysoce odolných hydroxyakrylátových pryskyřic	
Fyzikální vlastnosti	Viskozita	16 - 18 Dincup 4 / 20°C
	Objemová hmotnost (g/l)	0,95
	Bod vznícení v uzavřené nádobě	25°C / 77°F
	Objem pevných látek (%)	34
	Výtěžnost	7 m ² / litr / 50 μm
		75,34 čtverečních stop/galon/ 1,97 mil
	Lesk	Vysoký lesk
Barva	není k dispozici	

USKLADNĚNÍ / SKLADOVATELNOST:

Za normálních skladovacích podmínek 10°C - 30°C / 50°F - 90°F až dva roky (v neotevřené nádobě).



Použit vhodnou ochranu dýchacích cest (doporučujeme použití respirátoru s přívodem čerstvého vzduchu).



POZNÁMKY:

* Produkty nevyhovují VOC v zemích mimo EU.

Údaje v tomto technickém listu představují typické hodnoty. Vzhledem k tomu, že aplikací proměnné jsou významným faktorem výkonnosti výrobku, měly by tyto informace sloužit pouze jako obecné vodítko. Valspar nepřebírá žádné závazky nebo odpovědnost za použití těchto informací.

POKUD NENÍ S VÝROBCEM VALSPAR DOHODNUTO JINAK PÍSEMNĚ, VALSPAR NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ NEBO NEPŘÍMĚ, A ODMÍTÁ VEŠKERÉ IMPLICITNÍ ZÁRUKY, VČETNĚ ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÉ POUŽITÍ NEBO OSVOBOZENÍ OD PORUŠENÍ PATENTU. VALSPAR NEPONESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNĚ NEBO NÁSLEDNĚ ŠKODY. Vaším jediným opravným prostředkem pro jakékoliv vady v tomto produktu je nahrazení vadného výrobku nebo vrácení kupní ceny, podle našeho uvážení. © 2012 The Valspar Corporation. Všechna práva vyhrazena.