


VŠEOBECNÉ INFORMACE:

SP4499 HS420 Clear Coat 3:1 je bezbarvý lak s vysokým leskem.


SLOŽKY:

 SP2499: HS420 Hardener Fast
 SP2599: HS420 Hardener Medium
 SP2699: HS420 Hardener Very Fast
 SP3199: Thinner Medium
 SP3299: Thinner Slow

AUTOMOBILOVÉ SUBSTRÁTY:

Barevné báze ředitelné vodou i rozpouštědly


MÍŠÍCÍ POMĚR:

3 : 1 Clear Coat : HS420 Hardener + 0 - 5% Thinner Medium


STRÍKACÍ PISTOLE:

	Tryska (mm)	Tlak vzduchu (bar/psi)
Gravitační plnění	-	-
Sací plnění	-	-
Tlaková nádoba	-	-
Airless/ Airmix	-	Viz informace výrobce
HVLP	-	-
HE	1,2-1,3	Viz informace výrobce


APLIKACE:

1½ - 2 nástřiky 50-60 mikronů


DOBA ZPRACOVATELNOSTI PŘI 20°C / 68°F:

20 – 30 minut


ODTĚKÁNÍ PŘI 20°C / 68°F:

5 minut


DOBA SCHNUTÍ při 20°C / 68°F:

16 hodin

DOBA SCHNUTÍ při 60°C / 140°F:

 20 min SP2699
 25 min SP2499
 30 min SP2599

ČIŠTĚNÍ:

Čistič pistolí

DALŠÍ VRSTVA:

Neplatí

Předpisy EU		
Kód VOC	2004/42/IB(d)(420)420	
Dílčí kategorie produktu (podle směrnice 2004/42/ES) a max. obsah VOC (ISO 11980-1/2) výrobku připraveného k použití.	IIB/d. Vrchní nátěr - všechny typy Mezní hodnoty EU: 420 g/l (2007) Tento výrobek obsahuje maximálně 420 g/l VOC.	
Chemická báze	Bezbarvý polyuretanový lak na základě pryskyřic s nízkou viskozitou	
Fyzikální vlastnosti	Viskozita (s)	19
	Objemová hmotnost (g/l)	0 990
	Bod vznícení v uzavřené nádobě	29°C
	Objem pevných látek (%)	58
	Vydatnost	12 m ² / litr / 50 μm
	Lesk	Vysoký lesk
Barva	není k dispozici	

USKLADNĚNÍ / SKLADOVATELNOST:

Za normálních skladovacích podmínek 10°C - 30°C / 50°F - 90°F až dva roky (v neotevřené nádobě).



Použít vhodnou ochranu dýchacích cest (doporučujeme použití respirátoru s přívodem čerstvého vzduchu).


POZNÁMKY:

Údaje v tomto technickém listu představují typické hodnoty. Vzhledem k tomu, že aplikační proměnné jsou významným faktorem výkonnosti výrobku, měly by tyto informace sloužit pouze jako obecné vodítko. Valspar nepřebírá žádné závazky nebo odpovědnost za použití těchto informací.
 POKUD NEJÍ S VÝROBCEM VALSPAR DOHODNUTO JINAK PÍSEMNĚ, VALSPAR NEPOSKYTLJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ NEBO NEPŘÍMĚ, A ODMÍTÁ VEŠKERÉ IMPLICITNÍ ZÁRUKY, VČETNĚ ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÉ POUŽITÍ NEBO OSVOBOZENÍ OD PORUŠENÍ PATENTU. VALSPAR NEPONESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY. Vaším jediným opravným prostředkem pro jakékoli vady v tomto produktu je nahrazení vadného výrobku nebo vrácení kupní ceny, podle našeho uvážení. © 2012 The Valspar Corporation. Všechna práva vyhrazena.