



VŠEOBECNÉ INFORMACE:

SP4501 HS Clear Coat 2:1 je nežloutnoucí vrchní bezbarvý lak s vysokým leskem, jehož použití je velmi snadné. Může schnout na vzduchu i nuceným schnutím.



SLOŽKY:

* SP2501: HS Hardener Medium
 SP2511: HS Hardener Fast
 SP2515 HS Hardener Ultra Fast
 SP2521 HS Hardener Slow
 SP3199: Thinner Medium
 SP3299: Thinner Slow



AUTOMOBILOVÉ SUBSTRÁTY:

Barevné báze ředitelné vodou i rozpouštědly



MÍŠÍCÍ POMĚR:

2 : 1 Clear Coat: HS Hardener + 0 - 5% Thinner Medium/Slow



STŘÍKACÍ PISTOLE:

	Tryska (mm)	Tlak vzduchu (bar/psi)
Gravitační plnění	1,3 - 1,4	3,0-4,0
Sací plnění	1,4-1,6	3,5-4,5
Tlaková nádoba	0,85-1,2	4,0-5,0
Airless/ Airmix	0,007-0,009"/40	160-120
HVLP	1,3 - 1,4	2,0-2,5
HE	1,2 - 1,4	Viz informace výrobce



APLIKACE:

1,5 - 2 nástríky 50-60 mikronů



DOBA ZPRACOVATELNOSTI PŘI 20°C / 68°F:

1 – 2 hodiny



ODTĚKÁNÍ PŘI 20°C / 68°F:

5 - 10 minut



DOBA SCHNUTÍ při 20°C / 68°F:

5 - 12 hodin

DOBA SCHNUTÍ při 60°C / 140°F:

20 - 40 minut



ČIŠTĚNÍ:

Čistič pistolí

DALŠÍ VRSTVA:

Neplatí

Chemická báze	Bezbarvý polyuretanový lak na základě hydroxyakrylátových pryskyřic s nízkou viskozitou	
Fyzikální vlastnosti	Viskozita (s)	16 - 18 Dincup 4 / 20°C
	Objemová hmotnost (g/l)	0,995
	Bod vznícení v uzavřené nádobě	28°C / 82,4°F
	Objem pevných látek (%)	45
	Vydatnost	10m ² / litr / 50 μm
	Lesk	Vysoký lesk
	Barva	není k dispozici

USKLADNĚNÍ /

Za normálních skladovacích podmínek 10°C - 30°C / 50°F - 90°F až dva roky (v neotevřené nádobě).



Použit vhodnou ochranu dýchacích cest (doporučujeme použití respirátoru s přívodem čerstvého vzduchu).



POZNÁMKY:

* Produkty nevyhovují VOC v zemích mimo EU.

Údaje v tomto technickém listu představují typické hodnoty. Vzhledem k tomu, že aplikační proměnné jsou významným faktorem výkonnosti výrobku, měly by tyto informace sloužit pouze jako obecné vodítko. Valspar nepřebírá žádné závazky nebo odpovědnost za použití těchto informací.
 POKUD NENÍ S VÝROBCEM VALSPAR DOHODNUTO JINAK PÍSEMNĚ, VALSPAR NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ NEBO NEPŘÍMĚ, A ODMÍTÁ VEŠKERÉ IMPLICITNÍ ZÁRUKY, VČETNĚ ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÉ POUŽITÍ NEBO OSVOBOZENÍ OD PORUŠENÍ PATENTU. VALSPAR NEPONESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY. Vaším jediným opravným prostředkem pro jakékoliv vady v tomto produktu je nahrazení vadného výrobku nebo vrácení kupní ceny, podle našeho uvážení. © 2012 The Valspar Corporation. Všechna práva vyhrazena.