



INFORMATIONS GÉNÉRALES :

SP4099 MS Clear Coat 2:1 est un vernis de finition incolore, haute brillance et non jaunissant qui est très facile d'utilisation. Accepte aussi bien le séchage à l'air que le séchage forcé.



COMPOSANTS :

SP2099 : 2K Hardener Medium
 SP2199 : 2K Hardener Slow
 SP2298 : MS Slow hardener
 SP2299 : 2K Hardener Very Fast
 SP2098 : MS Hardener Fast
 SP2198 : MS Hardener Medium



SUPPORTS AUTOMOBILES :

Bases solvantées
 Anciennes couches poncées et dégraissées.



RAPPORT DE MÉLANGE :

2 : 1 Vernis incolore : Durcisseur MS et 2K



RÉGLAGE DU PISTOLET :

	Buse (mm)	Pression d'air (bar/psi)
Alimentation par gravité	1,3-1,5	3,5-4,5
Alimentation par aspiration	1,4-1,6	3,5-4,5
Réservoir sous pression	1,0-1,2	3,5-4,5
Airless/Airmix	-	-
HVLP	1,3-1,4	Voir infos fabricant
Haute efficacité	1,2-1,4	Voir infos fabricant



APPLICATION :

2 - 3 couche 40-50 microns 1,57-2,0 ml



DURÉE DE VIE EN POT à 20 °C / 68 °F :

2 - 4 heures



TEMPS D'ÉVAPORATION à 20 °C / 68 °F :

5 - 10 minutes



TEMPS DE SÉCHAGE à 20 °C / 68 °F :

12 heures

TEMPS DE SÉCHAGE à 60°C / 140°F :

30 minutes



NETTOYAGE :

nettoyant pistolet

COUCHE SUIVANTE :

Sans objet

Base chimique	Vernis polyuréthane incolore à base de résines hydroxyacrylates extrêmement résistantes		
Propriétés physiques	Viscosité	15 - 17 Coupe DIN 4 / 20 °C	
	Densité (g/l)	0,965	
	Point éclair en vase clos	29°C/84,2°F	
	Extrait sec	40	
	Rendement	8 m²/L/50 µm	
		86,11 ft²/gal/1,97 ml	
	Brillance	Haute brillance	
	Teinte	s/o	

STOCKAGE / DURÉE DE CONSERVATION :

Dans des conditions de stockage normales 10 °C à 30 °C / (50 °F à 90 °F) jusqu'à deux ans (emballage non ouvert).



Utiliser une protection respiratoire ad hoc (nous recommandons l'utilisation d'un appareil de respiration autonome).



NOTES :

Les données figurant sur cette fiche représentent des valeurs typiques. Étant donné que les variables d'application sont un facteur important influant sur les performances du produit, ces informations ne sont données qu'à titre indicatif. Valspar n'assume aucune obligation ou responsabilité quant à l'utilisation de ces informations.
 SAUF ACCORD CONTRAIRE STIPULÉ PAR ÉCRIT PAR VALSPAR, VALSPAR NE DONNE AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, ET REJETTE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADEQUATION À UN USAGE PARTICULIER ET DE NON-VIOLATION DE BREVET. VALSPAR DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU INDIRECTS. Votre seul recours en cas de malfaçon de ce produit est le remplacement du produit défectueux ou le remboursement de son prix d'achat, selon notre choix. © 2012 The Valspar Corporation. Tous droits réservés.