



INFORMATIONS GÉNÉRALES :

SP4501 HS Clear Coat 2:1 est un vernis de finition incolore, haute brillance et non jaunissant qui est très facile d'utilisation. Accepte aussi bien le séchage à l'air que le séchage forcé.



COMPOSANTS :

* SP2501 : HS Hardener Medium
 SP2511 : HS Hardener Fast
 SP3199 : Thinner Medium
 SP3299 : Thinner Slow



SUPPORTS AUTOMOBILES :

Bases solvantées et en phase aqueuse



RAPPORT DE MÉLANGE :

2 : 1 Vernis incolore : HS Hardener + 0 - 5 % Thinner Medium/Slow



RÉGLAGE DU PISTOLET :

	Buse (mm)	Pression d'air (bar/psi)
Alimentation par gravité	1,3-1,4	3,0-4,0
Alimentation par aspiration	1,4-1,6	3,5-4,5
Réservoir sous pression	0,85-1,2	4,0-5,0
Airless/Airmix	0,007-0,009"/40	160-120
HVLP	1,3-1,4	2,0-2,5
Haute efficacité	1,2-1,4	Voir infos fabricant



APPLICATION :

1,5 - 2 couche 50-60 microns 2,0-2,4 ml



DURÉE DE VIE EN POT à 20 °C / 68 °F :

1 - 2 heures



TEMPS D'ÉVAPORATION à 20 °C / 68 °F :

5 - 10 minutes



TEMPS DE SÉCHAGE à 20 °C / 68 °F :

5 - 12 heures

TEMPS DE SÉCHAGE à 60°C / 140°F :

20 - 40 minutes



NETTOYAGE :

nettoyant pistolet

COUCHE SUIVANTE :

Sans objet

Base chimique	Vernis polyuréthane incolore à base de résines hydroxyacrylates à faible viscosité	
Propriétés physiques	Viscosité	16 - 18 Coupe DIN 4 / 20 °C
	Densité (g/l)	0,995
	Point éclair en vase clos	28°C/82,4°F
	Extrait sec	45
	Rendement	10m ² /L/50 µm
		107,63 ft ² /gal/1,97 ml
	Brillance	Haute brillance
	Teinte	s/o

STOCKAGE / DURÉE DE

Dans des conditions de stockage normales 10 °C à 30 °C / (50 °F à 90 °F) jusqu'à deux ans (emballage non ouvert).



Utiliser une protection respiratoire ad hoc (nous recommandons l'utilisation d'un appareil de respiration autonome).



NOTES :

* Produits non conformes COV pour les pays ne faisant pas partie de la communauté Européenne.

Les données figurant sur cette fiche représentent des valeurs typiques. Étant donné que les variables d'application sont un facteur important influant sur les performances du produit, ces informations ne sont données qu'à titre indicatif. Valspar n'assume aucune obligation ou responsabilité quant à l'utilisation de ces informations.
 SAUF ACCORD CONTRAIRE STIPULÉ PAR ÉCRIT PAR VALSPAR, VALSPAR NE DONNE AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, ET REJETTE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER ET DE NON-VIOLATION DE BREVET. VALSPAR DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU INDIRECTS. Votre seul recours en cas de malfaçon de ce produit est le remplacement du produit défectueux ou le remboursement de son prix d'achat, selon notre choix. © 2012 The Valspar Corporation. Tous droits réservés.