



ALLGEMEINE INFORMATIONEN:
SP4499 HS420 Clear Coat 3:1 ist ein Hochglanz-Klarlack.



INHALTSSTOFFE:
SP2499: HS420 Hardener Fast
SP2599: HS420 Hardener Medium
SP2699: HS420 Hardener Very Fast
SP3199: Thinner Medium
SP3299: Thinner Slow



FAHRZEUG-UNTERGRÜNDE:
Lösemittel- und wasserhaltige Basislacke



MISCHVERHÄLTNIS:
3 : 1 Klarlack : HS420 Hardener + 0 - 5% Thinner Medium



	Düse (mm)	Luftdruck (bar/psi)
Fließbecher	-	-
Saugbecher	-	-
Druckbehälter	-	-
Airless/Airmix	-	Siehe Herstellerangaben
HVLP	-	-
HE	1,2-1,3	Siehe Herstellerangaben



ANWENDUNG:
1½ - 2 Schicht 50-60 Mikron 2,0-2,4 Mil



VERARBEITUNGSZEIT bei 20°C / 68°F:
20 - 30 Minuten



ABLÜFTZEIT bei 20°C / 68°F:
5 Minuten



TROCKNUNGSZEITEN bei 20°C / 68°F:
16 Stunden

TROCKNUNGSZEITEN bei 60°C / 140°F:
20 Min. SP2699
25 Min. SP2499
30 Min. SP2599



REINIGUNG:
Pistolenreiniger

NÄCHSTE SCHICHT:
Nicht zutreffend

EU-Vorschriften		
VOC-Code	2004/42/IIIB(d)(420)420	
Produktunterkategorie (gemäß Richtlinie 2004/42/EG) und max. VOC-Anteil (ISO 11980-1/2) des gebrauchsfertigen Produkts.	IIB/d. Decklack – Alle Arten. EU-Grenzwerte: 420g/l. (2007) Dieses Produkt enthält maximal 420 g/l VOC.	
Chemische Basis	Klarer Polyurethan-Lack basierend auf gering zähflüssigen Harzen	
Physikalische Eigenschaften	Viskosität	19 Sek.
	Spezifisches Gewicht (kg/l):	0,990
	Flammpunkt geschlossenes Gefäß	29°C (84.2°F)
	Vol. % Feststoffe	58,00
	Sparsamkeit	12 m ² /L/50 µm
		129,16 ft ² /Gal/ 1,97mil
	Glanzgrad	Hochglanz
Farbe	n/z	

AUFBEWAHRUNG / HALTBARKEIT:
Bei normalen Lagerbedingungen bei 10°C - 30°C / 50°F - 90°F bis zu zwei Jahre (im ungeöffneten Behälter).



Geeigneten Atemschutz verwenden (wir empfehlen die Verwendung einer belüfteten Atemschutzmaske).



HINWEISE:

Die Daten auf diesem Datenblatt sind typische Werte. Da Anwendungsvariablen einen erheblichen Einfluss auf die Leistung des Produkts haben, sollten diese Angaben nur als allgemeine Richtwerte aufgefasst werden. Valspar übernimmt keine Verpflichtung oder Haftung für die Nutzung dieser Informationen.
SO FERN VALSPAR KEINE ANDERSLAUTENDEN SCHRIFTLICHEN VEREINBARUNGEN TRIFFT, ÜBERNIMMT VALSPAR KEINE GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH DER GARANTIE IN BEZUG AUF DIE VERMARKTUNGSFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINE BESTIMMTE ANWENDUNG ODER BEZÜGLICH DES NICHTVERSTOSSES GEGEN PATENTRECHTE. VALSPAR IST FÜR KONKRETE, BEGLEIT- ODER FOLGESCHÄDEN NICHT HAFTBAR. Ihr einziges Rechtsmittel bei einem Mangel an diesem Produkt ist der Ersatz des mangelhaften Produkts bzw. eine Rückerstattung des Kaufpreises, wobei unser Ermessen maßgeblich ist. © 2012 The Valspar Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.