



**ALLGEMEINE INFORMATIONEN:**

SP4501 HS Clear Coat 2:1 ist ein sehr einfach zu verwendender Hochglanz-Klarlack der nicht vergilbt. Für Lufttrocknung und beschleunigte Trocknung geeignet.



**INHALTSSTOFFE:**

- \* SP2501: HS Hardener Medium
- SP2511: HS Hardener Fast
- SP3199: Thinner Medium
- SP3299: Thinner Slow



**FAHRZEUG-UNTERGRÜNDE:**

Lösemittel- und wasserhaltige Basislacke



**MISCHVERHÄLTNIS:**

2 : 1 Klarlack : HS Hardener + 0 - 5% Thinner Medium/Slow



**SPRITZDÜSENAUFBAU:**

	Düse (mm)	Luftdruck (bar/psi)
Fließbecher	1,3-1,4	3,0-4,0
Saugbecher	1,4-1,6	3,5-4,5
Druckbehälter	0,85-1,2	4,0-5,0
Airless/Airmix	0,007-0,009"/40	160-120
HVLP	1,3-1,4	2,0-2,5
HE	1,2-1,4	Siehe Herstellerangaben



**ANWENDUNG:**

1,5 - 2 Schicht 50-60 Mikron 2,0-2,4 Mil.



**VERARBEITUNGSZEIT bei 20°C / 68°F:**

1 - 2 Stunden



**ABLÜFTZEIT bei 20°C / 68°F:**

5 - 10 Minuten



**TROCKNUNGSZEITEN bei 20°C / 68°F:**

5 - 12 Stunden

**TROCKNUNGSZEITEN bei 60°C / 140°F:**

20 - 40 Minuten



**REINIGUNG:**

Pistolenreiniger

**NÄCHSTE SCHICHT:**

Nicht zutreffend

Chemische Basis	Klarer Polyurethan-Lack basierend auf gering zähflüssigen Hydroxyacrylharzen	
Physikalische Eigenschaften	Viskosität	16 - 18 DIN 4 / 20°C
	Spezifisches Gewicht (g/l)	0,995
	Flammpunkt geschlossenes Gefäß	28°C / 82,4°F
	Vol. % Feststoffe	45
	Sparsamkeit	10m <sup>2</sup> /L/50 µm
		107,63 ft <sup>2</sup> /Gal/ 1,97mil
	Glanzgrad	Hochglanz
Farbe	n/z	

**AUFBEWAHRUNG /**

Bei normalen Lagerbedingungen bei 10°C - 30°C / 50°F - 90°F bis zu zwei Jahre (im ungeöffneten Behälter).



Geeigneten Atemschutz verwenden (wir empfehlen die Verwendung einer belüfteten Atemschutzmaske).



**HINWEISE:**

\* Nicht VOC anwendbare Produkte, für Gebiete außerhalb der Europäischen Union.

Die Daten auf diesem Datenblatt sind typische Werte. Da Anwendungsvariablen einen erheblichen Einfluss auf die Leistung des Produkts haben, sollten diese Angaben nur als allgemeine Richtwerte aufgefasst werden. Valspar übernimmt keine Verpflichtung oder Haftung für die Nutzung dieser Informationen.  
SO FERN VALSPAR KEINE ANDERSLAUTENDEN SCHRIFTLICHEN VEREINBARUNGEN TRIFFT, ÜBERNIMMT VALSPAR KEINE GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH DER GARANTIE IN BEZUG AUF DIE VERMARKTUNGSFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINE BESTIMMTE ANWENDUNG ODER BEZÜGLICH DES NICHTVERSTOSSES GEGEN PATENTRECHTE. VALSPAR IST FÜR KONKRETE, BEGLEIT- ODER FOLGESCHÄDEN NICHT HAFTBAR. Ihr einziges Rechtsmittel bei einem Mangel an diesem Produkt ist der Ersatz des mangelhaften Produkts bzw. eine Rückerstattung des Kaufpreises, wobei unser Ermessen maßgeblich ist. © 2012 The Valspar Corporation. Alle Rechte vorbehalten.