



### INFORMAZIONI GENERALI:

SP4099 MS Clear Coat 2:1\* è una finitura trasparente altamente lucida non ingiallente molto facile da usare. L'essiccazione può avvenire sia all'aria che artificialmente.



### COMPONENTI:

SP2099: 2K Hardener Medium  
 SP2199: 2K Hardener Slow  
 SP2298: MS Slow hardener  
 SP2299: 2K Hardener Very Fast  
 SP2098: MS Hardener Fast  
 SP2198: MS Hardener Medium



### SUBSTRATI PER AUTOMOTIVE:

Rivestimenti a base di solvente.  
 Vecchi strati carteggiati e sgrassati.



### RAPPORTO MISCELA:

2 : 1 Trasparente: Catalizzatore 2K e MS



### PREPARAZIONE AEROGRAFO:

	Ugello (mm)	Pressione dell'aria (bar/psi)
Alimentazione per gravità	1,3-1,5	3,5-4,5
Alimentazione per aspirazione	1,4-1,6	3,5-4,5
Serbatoio di pressione	1,0-1,2	3,5-4,5
Airless/Airmix	-	-
HVLP	1,3-1,4	Vedi informazioni del produttore
HE	1,2-1,4	Vedi informazioni del produttore



### APPLICAZIONE:

2 - 3 Mani Spessore 40-50 micron 1,57-2,0 mil



### ESSICCAZIONE a 20°C / 68°F

2 - 4 ore



### APPASSIMENTO a 20°C / 68°F:

5 - 10 minuti



### APPASSIMENTO a 20°C / 68°F

12 ore

### APPASSIMENTO a 60°C / 140°F

30 minuti



### PULIZIA:

Per pulizia

### SOVRAVERNICIABILE:

Non applicabile

Base chimica	Vernice trasparente al poliuretano a base di resine acriliche idrossilate altamente resistenti	
Proprietà fisiche	Viscosità:	15 - 17 Dincup 4 / 20°C
	Gravità specifica (g/l)	0,965
	Punto di infiammabilità in vaso chiuso	29°C / 84,2°F
	Vol. % solidi	40
	Economia	8 m²/L/50 µm
		7,99 m²/Gal/0,05 mm
	Lucido	Altamente lucido
Colore	n/a	

### IMMAGAZZINAGGIO / DURATA A MAGAZZINO:

In condizioni normali di stoccaggio 10°C - 30°C (50°F - 90°F) fino a due anni (contenitore sigillato).



Utilizzare idonei sistemi di protezione delle vie respiratorie (si raccomanda l'uso di un respiratore ad aria fresca).



### NOTE:

\* VOC non applicabile su prodotti venduti fuori dalla Comunità Europea.

Il dati su questa scheda rappresentano dei valori standard. Poiché le variabili di applicazione sono un fattore importante nelle prestazioni di un prodotto, queste informazioni sono da utilizzare solo come guida generale. Valspar non assume obblighi o responsabilità nell'utilizzo di tali informazioni.

VALSPAR, SE NON DIVERSAMENTE CONCORDATO PER ISCRITTO, NON RICONOSCE ALCUNA GARANZIA, IMPLICITA O ESPLICITA, E RIFIUTA OGNI GARANZIA IMPLICITA, COMPRESSE TUTTE LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O ADEGUATEZZA A UN PARTICOLARE USO O LIBERTÀ PER LA CONTRAFFAZIONE DI BREVETTO. VALSPAR NON PUÒ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE DI ALCUN DANNO SPECIALE, INCIDENTALE O CONSEGUENZIALE. L'unico rimedio a vostra disposizione per qualsiasi difetto in questo prodotto è la sostituzione del prodotto difettoso o il rimborso totale del prezzo di acquisto, a nostra discrezione. © 2012 The Valspar Corporation. Tutti i diritti riservati