



INFORMAZIONI GENERALI:

SP4499 HS420 Coat 3:1 è una finitura trasparente altamente lucido.



COMPONENTI:

SP2499: HS420 Hardener Fast
 SP2599: HS420 Hardener Medium
 SP2699: HS420 Hardener Very Fast
 SP3199: Thinner Medium
 SP3299: Thinner Slow



SUBSTRATI PER AUTOMOTIVE:

Rivestimenti di base con solvente e acqua



RAPPORTO MISCELA:

3 : 1 Trasparente: Catalizzatore di HS420 + 0 - 5% Diluente medio



	Ugello (mm)	Pressione dell'aria (bar/psi)
Alimentazione per gravità	-	-
Alimentazione per aspirazione	-	-
Serbatoio di pressione	-	-
Airless/Airmix	-	Vedi informazioni del produttore
HVLP	-	-
HE	1,2-1,3	Vedi informazioni del produttore



APPLICAZIONE:

1½ - 2 Spessore 50-60 micron 2,0-2,4 mil



ESSICCAZIONE a 20°C / 68°F

20 - 30 minuti



APPASSIMENTO a 20°C / 68°F:

5 minuti



APPASSIMENTO a 20°C / 68°F

16 ore

APPASSIMENTO a 60°C / 140°F

20 min SP2699
 25 min SP2499
 30 min SP2599



PULIZIA:

Per pulizia

SOVRAVERNICIABILE:

Non applicabile

Normativa UE		
Codice Voc	2004/42/IIIB(c)(420)420	
Sottocategoria di prodotto (in base alla direttiva 2004/42/CEEC) e contenuto max VOC (ISO 11980-1/2) del prodotto pronto al consumo.	IIIB/d. Finitura - Qualsiasi tipo. Valori limite dell'UE: 420g/l. (2007) Questo prodotto contiene fino a un massimo di 420 g/l VOC.	
Base chimica	Vernice trasparente al poliuretano a base di resine a base viscosità	
Proprietà fisiche	Viscosità:	19
	Gravità specifica (g/l)	0.990
	Punto di infiammabilità in vaso chiuso	29°C (84,2°F)
	Vol. % solidi	58,00
	Economia	12 m²/L/50 µm
	Lucido	11,99 m²/Gal/0,05 mm
Colore	Altamente lucido	
	n/a	

IMMAGAZZINAGGIO / DURATA A

In condizioni normali di stoccaggio 10°C - 30°C (50°F - 90°F) fino a due anni (contenitore sigillato).



Utilizzare idonei sistemi di protezione delle vie respiratorie (si raccomanda l'uso di un respiratore ad aria fresca).



NOTE:

Il dati su questa scheda rappresentano dei valori standard. Poiché le variabili di applicazione sono un fattore importante nelle prestazioni di un prodotto, queste informazioni sono da utilizzare solo come guida generale. Valspar non assume obblighi o responsabilità nell'utilizzo di tali informazioni.
 VALSPAR, SE NON DIVERSAMENTE CONCORDATO PER ISCRITTO, NON RICONOSCE ALCUNA GARANZIA, IMPLICITA O ESPLICITA, E RIFIUTA OGNI GARANZIA IMPLICITA, COMPRESSE TUTTE LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O ADEGUATEZZA A UN PARTICOLARE USO O LIBERTÀ PER LA CONTRAFFAZIONE DI BREVETTO. VALSPAR NON PUÒ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE DI ALCUN DANNO SPECIALE, INCIDENTALE O CONSEGUENZIALE. L'unico rimedio a vostra disposizione per qualsiasi difetto in questo prodotto è la sostituzione del prodotto difettoso o il rimborso totale del prezzo di acquisto, a nostra discrezione © 2012 The Valspar Corporation. Tutti i diritti riservati