



## INFORMAZIONI GENERALI:

SP4501 HS Clear Coat 2:1 è una finitura trasparente altamente lucida non ingiallente molto facile da usare. Può venire asciugata sia all'aria che artificialmente.



## COMPONENTI:

\* SP2501: HS Hardener Medium  
 SP2511: HS Hardener Fast  
 SP2515 HS Hardener Ultra Fast  
 SP2521 HS Hardener Slow  
 SP3199: Thinner Medium  
 SP3299: Thinner Slow



## SUBSTRATI PER AUTOMOTIVE:

Rivestimenti a base di solvente e acqua



## RAPPORTO MISCELA:

2 : 1 Trasparente: Catalizzatore di HS + 0 - 5% Diluente medio/lento



## PREPARAZIONE AEROGRAFO:

	Ugello (mm)	Pressione dell'aria (bar/psi)
gravità	1,3-1,4	3,0-4,0
aspirazione	1,4-1,6	3,5-4,5
pressione	0,85-1,2	4,0-5,0
Airless/Airmix	0.007-0.009"/40	160-120
HVLP	1,3-1,4	2,0-2,5
HE	1,2-1,4	Vedi informazioni del produttore



## APPLICAZIONE:

1.5 - 2 Mani 50-60 micron 0,05-0,06 mm



## ESSICCAZIONE a 20°C / 68°F

1 - 2 ore



## APPASSIMENTO a 20°C / 68°F:

5 - 10 minuti



## APPASSIMENTO a 20°C / 68°F

5 - 12 ore

## APPASSIMENTO a 60°C / 140°F

20 - 40 minuti



## PULIZIA:

Per pulizia aerografo

## STRATO SUCCESSIVO:

Non applicabile

Base chimica	Vernice trasparente al poliuretano a base di resine idrossiacriliche a base viscosità	
Proprietà fisiche	Viscosità:	16 - 18 Dincup 4 / 20°C
	Gravità specifica (g/l)	0,995
	Punto di infiammabilità in vaso chiuso	28°C / 82,4°F
	Vol. % solidi	45,00
	Economia	10m <sup>2</sup> /L/50 µm
		9,99 m <sup>2</sup> /Gal/0,05 mm
	Lucido	Altamente lucido
	Colore	n/a

## IMMAGAZZINAGGIO / DURATA A

In condizioni normali di stoccaggio 10°C - 30°C (50°F - 90°F) fino a due anni (contenitore sigillato).



Utilizzare idonei sistemi di protezione delle vie respiratorie (si raccomanda l'uso di un respiratore ad aria fresca).



## NOTE:

\* VOC non applicabile su prodotti venduti fuori dalla Comunità Europea.

Il dati su questa scheda rappresentano dei valori standard. Poiché le variabili di applicazione sono un fattore importante nelle prestazioni di un prodotto, queste informazioni sono da utilizzare solo come guida generale. Valspar non assume obblighi o responsabilità nell'utilizzo di tali informazioni.  
 VALSPAR, SE NON DIVERSAMENTE CONCORDATO PER ISCRITTO, NON RICONOSCE ALCUNA GARANZIA, IMPLICITA O ESPlicita, E RIFIUTA OGNI GARANZIA IMPLICITA, COMPRESSE TUTTE LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O ADEGUATEZZA A UN PARTICOLARE USO O LIBERTÀ PER LA CONTRAFFAZIONE DI BREVETTO. VALSPAR NON PUÒ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE DI ALCUN DANNO SPECIALE, INCIDENTALE O CONSEGUENZIALE. L'unico rimedio a vostra disposizione per qualsiasi difetto in questo prodotto è la sostituzione del prodotto difettoso o il rimborso totale del prezzo di acquisto, a nostra discrezione © 2012 The Valspar Corporation. Tutti i diritti riservati