



INFORMAZIONI GENERALI:

SP4501 HS Clear Coat 2:1 è una finitura trasparente altamente lucida non ingiallente molto facile da usare. Può venire asciugata sia all'aria che artificialmente.



COMPONENTI:

* SP2501: HS Hardener Medium
 SP2511: HS Hardener Fast
 SP3199: Thinner Medium
 SP3299: Thinner Slow



SUBSTRATI PER AUTOMOTIVE:

Rivestimenti a base di solvente e acqua



RAPPORTO MISCELA:

2 : 1 Trasparente: Catalizzatore di HS + 0 - 5% Diluente medio/lento



PREPARAZIONE AEROGRAFO:

	Ugello (mm)	Pressione dell'aria (bar/psi)
gravità	1,3-1,4	3,0-4,0
aspirazione	1,4-1,6	3,5-4,5
pressione	0,85-1,2	4,0-5,0
Airless/Airmix	0.007-0.009"/40	160-120
HVLP	1,3-1,4	2,0-2,5
HE	1,2-1,4	Vedi informazioni del produttore



APPLICAZIONE:

1.5 - 2 Mani 50-60 micron 0,05-0,06 mm



ESSICCAZIONE a 20°C / 68°F

1 - 2 ore



APPASSIMENTO a 20°C / 68°F:

5 - 10 minuti



APPASSIMENTO a 20°C / 68°F

5 - 12 ore

APPASSIMENTO a 60°C / 140°F

20 - 40 minuti



PULIZIA:

Per pulizia aerografo

STRATO SUCCESSIVO:

Non applicabile

Base chimica	Vernice trasparente al poliuretano a base di resine idrossiacriliche a base viscosità		
Proprietà fisiche	Viscosità:	16 - 18 Dincup 4 / 20°C	
	Gravità specifica (g/l)	0,995	
	Punto di infiammabilità in vaso chiuso	28°C / 82,4°F	
	Vol. % solidi	45,00	
	Economia	10m ² /L/50 µm	
		9,99 m ² /Gal/0,05 mm	
	Lucido	Altamente lucido	
	Colore	n/a	

IMMAGAZZINAGGIO / DURATA A

In condizioni normali di stoccaggio 10°C - 30°C (50°F - 90°F) fino a due anni (contenitore sigillato).



Utilizzare idonei sistemi di protezione delle vie respiratorie (si raccomanda l'uso di un respiratore ad aria fresca).



NOTE:

* VOC non applicabile su prodotti venduti fuori dalla Comunità Europea.

Il dati su questa scheda rappresentano dei valori standard. Poiché le variabili di applicazione sono un fattore importante nelle prestazioni di un prodotto, queste informazioni sono da utilizzare solo come guida generale. Valspar non assume obblighi o responsabilità nell'utilizzo di tali informazioni.
 VALSPAR, SE NON DIVERSAMENTE CONCORDATO PER ISCRITTO, NON RICONOSCE ALCUNA GARANZIA, IMPLICITA O ESPLICITA, E RIFIUTA OGNI GARANZIA IMPLICITA, COMPRESSE TUTTE LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O ADEGUATEZZA A UN PARTICOLARE USO O LIBERTÀ PER LA CONTRAFFAZIONE DI BREVETTO. VALSPAR NON PUÒ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE DI ALCUN DANNO SPECIALE, INCIDENTALE O CONSEGUENZIALE. L'unico rimedio a vostra disposizione per qualsiasi difetto in questo prodotto è la sostituzione del prodotto difettoso o il rimborso totale del prezzo di acquisto, a nostra discrezione. © 2012 The Valspar Corporation. Tutti i diritti riservati.