



INFORMACJE OGÓLNE:

SP4199 Special Clear Coat 4:1 jest szybkoschnącym lakierem bezbarwnym o wysokim połysku. Jest szczególnie odpowiedni do napraw punktowych i panelowych. Łatwy w polerowaniu. Suszenie na powietrzu oraz mechaniczne.



SKŁADNIKI:

* SP2399: Utwardzacz Special Clear Coat Hardener
SP3199: Rozcieńczalnik średni
SP3299: Wolny rozcieńczalnik



PODŁOŻA SAMOCHODOWE:

Podkład rozpuszczalnikowy
Szlifowane i odtuszczone stare powłoki



STOSUNEK ZMIESZANIA:

4 : 1 Lakier bezbarwny: Utwardzacz Special Clear Coat Hardener + 0 - 10% średniego rozcieńczalnika



USTAWIENIE PISTOLETU LAKIERNICZEGO:

	Dysza (mm)	Ciśnienie powietrza (bar / psi)
Zasilanie grawitacyjne	1,3-1,4	3,0-3,5
Zasilanie przez zasysanie	1,4-1,6	3,0-3,5
Zbiornik ciśnieniowy	-	-
Bezpowietrzny/mieszanka powietrzna	-	-
HVLP	1,3	Patrz informacje producenta
HE	1,2-1,4	Patrz informacje producenta



APLIKACJA:

2 - 3 warstwy



DOPUSZCZALNY OKRES UŻYTKOWANIA w 20°C / 68°F:

60 minut



CZAS ODPAROWANIA POMIĘDZY WARSTWAMI 20°C / 68°F:

5 - 10 minut



CZASY SCHNIECIA w 20°C / 68°F:

Min.: 2 godzin
Maks.: 8 godzin

CZASY SCHNIECIA w 60°C / 140°F:

Min.: 20 minut
Maks.: 30 minut



CZYSZCZENIE:

Środek do

NASTĘPNA WARSTWA:

Nie dotyczy

Baza chemiczna	Przezroczysty lakier poliuretanowy na bazie wysoko odpornych żywic hydroksyakrylowych	
Właściwości fizyczne	Lepkość	16 - 18 kubek DIN 4 / 20°C
	Ciężar właściwy (g/l)	0,95
	Temperatura zapłonu tygiel zamknięty	25°C / 77°F
	% obj. ciał stałych	34
	Ekonomiczny	7 m ² /L/50 μm 75,34 ft ² /Gal/ 1,97milicali
	Połysk	Wysoki połysk
	Kolor	nie dotyczy

MAGAZYNOWANIE / DOPUSZCZALNY OKRES MAGAZYNOWANIA:

W normalnych warunkach magazynowania 10°C - 30°C / 50°F - 90°F do dwóch lat (pojemnik nieotwarty).



Używać odpowiednią ochronę dróg oddechowych (zalecamy użycie respiratora z dostawą świeżego powietrza).



UWAGI:

* Produkty niemające zastosowania zgodnie z VOC dla obszarów spoza UE.

Dane w tej Karcie odzwierciedlają typowe wartości. Ponieważ za warunki aplikacji są głównym czynnikiem mającym wpływ na skuteczność działania produktu, niniejsze informacje należy traktować wyłącznie jako ogólne wytyczne. Valspar nie bierze na siebie ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie tych informacji.
JEŻELI FIRMA VALSPAR NIE PODEJMIJE NA PISMIĘ STOSOWANEGO ZOBOWIĄZANIA, VALSPAR NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŻNYCH ANI DOMNIEMANYCH, I NIE BIERZE NA SIEBIE ŻADNYCH GWARANCJI DOROZUMIANYCH W ZAKRESIE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ ANI BRAKU NARUSZENIA PRAW PATENTOWYCH. VALSPAR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE I NASTĘPCZE. Jedyną możliwością w przypadku wad produktowych to albo wymiana wadliwego produktu, albo zwrot ceny zakupu. © 2012 The Valspar Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone.