



INFORMACJE OGÓLNE:

SP4501 HS Clear Coat 2:1 jest niezólknącym lakierem bezbarwnym o wysokim połysku, bardzo łatwym w użyciu. Może być zarówno suszony na powietrzu jaki i w sposób wymuszony.



SKŁADNIKI:

* SP2501: HS Hardener Medium
 SP2511: HS Hardener Fast
 SP2515 HS Hardener Ultra Fast
 SP2521 HS Hardener Slow
 SP3199: Thinner Medium
 SP3299: Thinner Slow



PODŁOŻA SAMOCHODOWE:

Podkłady rozpuszczalnikowe i wodne



STOSUNEK MIESZANIA:

2 : 1 Lakier HS: Utwardzacz HS + 0 - 5% Rozcieńczalnik Średni/Wolny



USTAWIENIE PISTOLETU LAKIERNICZEGO:

	Dysza (mm)	Ciśnienie powietrza (bar / psi)
Zasilanie grawitacyjne	1,3-1,4	3,0-4,0
Zasilanie przez zasysanie	1,4-1,6	3,5-4,5
Zbiornik ciśnieniowy	0,85-1,2	4,0-5,0
Bezpowietrzny/mieszanka	0,007-0,009"/40	160-120
HVLP	1,3-1,4	2,0-2,5
HE	1,2-1,4	Patrz informacje producenta



APLIKACJA:

1,5 - 2 warstwy 50-60 mikronów 2,0-2,4 milicali



DOPUSZCZALNY OKRES UŻYTKOWANIA w 20°C / 68°F:

1 - 2 godziny



CZAS ODPAROWANIA POMIĘDZY WARSTWAMI 20°C / 68°F:

5 - 10 minut



CZASY SCHNIĘCIA w 20°C / 68°F:

5 - 12 godziny

CZASY SCHNIĘCIA w 60°C / 140°F:

20 - 40 minut



CZYSZCZENIE:

Środek do czyszczenia pistoletu lakierniczego

NASTĘPNA WARSTWA:

Nie dotyczy

Baza chemiczna	Przezroczysty lakier poliuretanowy na bazie żywic hydroksyakrylowych małej lepkości	
Właściwości fizyczne	Lepkość	16 - 18 kubek DIN 4 / 20°C
	Ciężar właściwy (g/l)	0,995
	Temperatura zapłonu tygiel zamknięty	28°C / 82,4°F
	% obj. ciał stałych	45
	Ekonomiczny	10m ² /L/50 μm
		107,63 ft ² /Gal/ 1,97milicali
	Połysk	Wysoki połysk
	Kolor	nie dotyczy

MAGAZYNOWANIE / DOPUSZCZALNY OKRES

W normalnych warunkach magazynowania 10°C - 30°C / 50°F - 90°F do dwóch lat (pojemnik nieotwarty).



Używać odpowiednią ochronę dróg oddechowych (zalecamy użycie respiratora z dostawą świeżego powietrza).



UWAGI:

* Produkty niemające zastosowania zgodnie z VOC dla obszarów spoza UE.

Dane w tej Karcie odzwierciedlają typowe wartości. Ponieważ to warunki aplikacji są głównym czynnikiem mającym wpływ na skuteczność działania produktu, niniejsze informacje należy traktować wyłącznie jako ogólne wytyczne. Valspar nie bierze na siebie ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie tych informacji.
 JEŻELI FIRMA VALSPAR NIE PODJĘŁE NA PIŚMIE STOSOWANEGO ZOBOWIĄZANIA, VALSPAR NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŻNYCH ANI DOMNIEMANYCH, I NIE BIERZE NA SIEBIE ŻADNYCH GWARANCJI DOROGUMIANYCH W ZAKRESIE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ ANI BRAKU NARUSZENIA PRAW PATENTOWYCH. VALSPAR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE I NASTĘPCZE. Jedyną możliwością w przypadku wad produktowych to albo wymiana wadliwego produktu, albo zwrot ceny zakupu. © 2012 The Valspar Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone.