


INFORMACJE OGÓLNE:

SP4501 HS Clear Coat 2:1 jest niezółknącym lakierem bezbarwnym o wysokim połysku, bardzo łatwym w użyciu. Może być zarówno suszony na powietrzu jaki i w sposób wymuszony.


SKŁADNIKI:

 * SP2501: HS Hardener Medium
 SP2511: HS Hardener Fast
 SP3199: Thinner Medium
 SP3299: Thinner Slow

PODŁOŻA SAMOCHODOWE:

Podkłady rozpuszczalnikowe i wodne


STOSUNEK MIESZANIA:

2 : 1 Lakier HS: Utwardzacz HS + 0 - 5% Rozcieńczalnik Średni/Wolny


USTAWIENIE PISTOLETU LAKIERNICZEGO:

	Dysza (mm)	Ciśnienie powietrza (bar / psi)
Zasilanie grawitacyjne	1,3-1,4	3,0-4,0
Zasilanie przez zasysanie	1,4-1,6	3,5-4,5
Zbiornik ciśnieniowy	0,85-1,2	4,0-5,0
Bezpowietrzny/mieszanka	0,007-0,009"/40	160-120
HVLP	1,3-1,4	2,0-2,5
HE	1,2-1,4	Patrz informacje producenta


APLIKACJA:

1,5 - 2 warstwy 50-60 mikronów 2,0-2,4 milicali


DOPUSZCZALNY OKRES UŻYTKOWANIA w 20°C / 68°F:

1 - 2 godziny


CZAS ODPAROWANIA POMIĘDZY WARSTWAMI 20°C / 68°F:

5 - 10 minut


CZASY SCHNIĘCIA w 20°C / 68°F:

5 - 12 godziny

CZASY SCHNIĘCIA w 60°C / 140°F:

20 - 40 minut


CZYSZCZENIE:

Środek do czyszczenia pistoletu lakierniczego

NASTĘPNA WARSTWA:

Nie dotyczy

Baza chemiczna	Przezroczysty lakier poliuretanowy na bazie żywic hydroksyakrylowych małej lepkości		
Właściwości fizyczne	Lepkość	16 - 18 kubek DIN 4 / 20°C	
	Ciężar właściwy (g/l)	0,995	
	Temperatura zapłonu tygiel zamknięty	28°C / 82.4°F	
	% obj. ciał stałych	45	
	Ekonomiczny	10m ² /L/50 μm	
		107,63 ft ² /Gal/ 1,97milicali	
	Połysk	Wysoki połysk	
	Kolor	nie dotyczy	

MAGAZYNOWANIE / DOPUSZCZALNY OKRES

W normalnych warunkach magazynowania 10°C - 30°C / 50°F - 90°F do dwóch lat (pojemnik nieotwarty).



Używać odpowiednią ochronę dróg oddechowych (zalecamy użycie respiratora z dostawą świeżego powietrza).


UWAGI:

* Produkty niemające zastosowania zgodnie z VOC dla obszarów spoza UE.

Dane w tej Karcie odzwierciedlają typowe wartości. Ponieważ to warunki aplikacji są głównym czynnikiem mającym wpływ na skuteczność działania produktu, niniejsze informacje należy traktować wyłącznie jako ogólne wytyczne. Valspar nie bierze na siebie ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie tych informacji.
 JEŻELI FIRMA VALSPAR NIE PODEJMIJE NA PIŚMIE STOSOWANEGO ZOBOWIĄZANIA, VALSPAR NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRĄŻNYCH ANI DOMNIEMANYCH, I NIE BIERZE NA SIEBIE ŻADNYCH GWARANCJI DOROZUMIANYCH W ZAKRESIE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ ANI BRAKU NARUSZENIA PRAW PATENTOWYCH. VALSPAR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE I NASTĘPCE. Jedyną możliwością w przypadku wad produkcyjnych to albo wymiana wadliwego produktu, albo zwrot ceny zakupu. © 2012 The Valspar Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone.