

OBCENÉ INFORMACE

SP4199 Special Clear Coat 4:1 je rychle schnoucí bezbarvý nátěr s vysokým leskem. Vhodný obzvláště pro opravy skvrn a panelů. Snadno se leští. Schnutí na vzduchu a nucené schnutí.

SMĚŠOVACÍ POMĚR



4 : 1 Čirý lak: Speciální Čirý lak Tužidlo +
0 - 10% Ředidlo Medium

NASTAVENÍ PISTOLE



	TRYSKA (MM)	TLAK VZDUCHU (BAR / PSI)
HVLP	1,3	Viz informace výrobce
HE	1,2-1,4	Viz informace výrobce
Tlaková nádoba	-	-
Airless/ Airmix	-	-

APLIKACE



2 - 3 vrstvy 40-50 µm (1,57-2,0 mil)

ODTĚKÁNÍ A ČAS SCHNUTÍ



	AIR DRY 20°C / 68°F		FORCED DRY 60°C / 140°F	
Odtěkání	5 - 10 minut	Odtěkání	5 - 10 minut	
Suché proti prachu	20 - 30 minut	Suché proti prachu	-	
Suché pro manipulaci	8 hodiny	Suché pro manipulaci	20 - 30 minut	
Suché pro použití pásky	-	Suché pro použití pásky	-	
Suché pro broušení	-	Suché pro broušení	-	
Suché pro leštění	8 hodiny	Suché pro leštění	20 - 30 minut	

PODKLADY V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU



Solventní podklad. Obroušené a odmaštěné staré vrstvy.

Podklad by měl být zcela suchý.

DOBA ZPRACOVATELNOSTI 20°C / 68°F



1 hodina

SLOŽKY



SP2399 Spec Clear Coat Hardener
SP3199 Thinner Medium

PŘÍSDADY



-

PŘÍPRAVA POVRCHU



-

Maskujte celé vozidlo, abyste eliminovali nežádoucí postřík.



NÁSLEDUJÍCÍ VRSTVA

-

Chemický základ	Transparentní polyuretanový lak na bázi vysoce odolných hydroxyakrylátových pryskyřic	
Fyzikální vlastnosti	Viskozita	16 - 18 Dincup 4 / 20°C
	Měrná hmotnost (g/l)	0,963
	Bod vznícení v uzavřené nádobě	25°C / 77°F
	Objem pevných látek (%)	33,5
	Vydatnost	6,7 m ² /L/50 µm 273 ft ² /Gal/ 2mil
	Lesk	Vysoký lesk
	Barva	-

OCHRANA



Používejte vhodnou ochranu dýchacích cest (doporučujeme používat respirátor s přívodem čerstvého vzduchu).

ČIŠTĚNÍ



Čistič pistolí

SKLADOVATELNOST

Minimálně dva roky; (Za normálních skladovacích podmínek 10°C - 30°C) (v neotevřené nádobě).



POZNÁMKY