

INFORMACJE OGÓLNE

SP5279 Universal Primer Filler Black to jednolita masa zacierowa z łatwą aplikacją i doskonałymi właściwościami do szlifowania.

PROPORCJE MIESZANIA



3: 1 uniwersalny wypełniacz gruntujący: Utwardzacz 2K/HS + maks. 10% średniego rozcieńczalnika
 4: 1 uniwersalny wypełniacz gruntujący: 1 utwardzacz HS + maks. 15% średniego rozcieńczalnika
 6: 1 uniwersalny wypełniacz gruntujący: Utwardzacz HS420 + maks. 25%

USTAWIANIE PISTOLETU



	DYSZA (MM)	CIŚNIENIE POWIETRZA (BAR / PSI)
HVLP	1,3-1,8	Patrz informacje producenta
HE	1,3-1,8	Patrz informacje producenta

APLIKACJA



1 - 3 powłoka 60-180 µm (2,4-7,2 mil)

CZAS ODPAROWANIA I SCHNIĘCIA



SUSZENIE NA POWIETRZU 20°C / 68°F		WYMUSZONE SUSZENIE 60°C / 140°F	
Odparowanie	5 - 10 minut	Odparowanie	5 - 10 minut
Suchy dla kurzu	20 - 30 minut	Suchy dla kurzu	-
Suchy w dotyku	16 godzin	Suchy w dotyku	20 - 30 minut
Suchy dla taśmy	16 godzin	Suchy dla taśmy	20 - 30 minut
Suchy do szlifowania	16 godzin	Suchy do szlifowania	20 - 30 minut
Suchy do pole- rowania	-	Suchy do pole- rowania	-

PODŁOŻA



SP5279 Universal Primer Filler Black należy nakładać tylko na dobrze oszlifowane i odtłuszczone zagruntowanej powierzchni niemalowanej stali i aluminium. Dobrze oszlifowane GRP, wypełniacze poliestrowe, podkłady OEM oraz stare systemy lakiernicze w dobrym stanie.

(Dla uzyskania maksymalnej trwałości i ochrony przed rdzą stosować SP5499 Etch Primer).

ŻYWOTNOŚĆ MIESZANKI PRZY 20°C / 68°F



20 - 30 minut

KOMPONENTY



SP2299 2K Hardener Very Fast
 SP2099 2K Hardener Medium
 SP2199 2K Hardener Slow
 SP2299 2K Hardener Very Fast
 SP2098 MS Hardener Fast
 SP2198 MS Hardener Medium
 SP2298 MS Hardener Slow
 SP2515 HS Hardener Ultra Fast
 SP2511 HS Hardener Fast
 SP2501 HS Hardener Medium
 SP2521 HS Hardener Slow
 SP3199 Thinner Medium
 SP3299 Thinner Slow

DODATKI



PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI




Oczyszczyć wstępnie powierzchnię przy użyciu produktu SP6499 Silicone Remover oraz wytrzeć do sucha. Przeszlifować powierzchnię papierem ściernym P180—P240. Usunąć sprężonym powietrzem resztki po szlifowaniu, szlifować próżniowo, wyczyścić za pomocą SP6499 Silicone Remover i wytrzeć do sucha. Szlifowanie wstępne przed aplikacją P280-P320 na cienkich krawędziach oraz GRP P400.



Zamaskuj cały pojazd, aby wyeliminować niepożądane zapylenie.

NASTĘPNA WARSTWA



Baza chemiczna	Poliuretanowy podkład opracowany na bazie kombinacji żywic hydroksy-akrylowych.	
Właściwości fizyczne	Mieszanka gotowa do natrysku	20-22 Dincup 4 / 20°C
	Ciężar właściwy (g/l)	1,397
	Temperatura zapłonu Tygiel zamknięty	27,5°C / 81,5°F
	Obj.% części stałych	42,8
	Grubość powłoki	7 m ² /L/60 µm
		290 ft ² /Gal/ 2,4mil
	Połysk	Mat
Kolor	Czarny	

OCHRONA



Stosować odpowiednią ochronę dróg oddechowych (zaleca się stosowanie respiratora z doprowadzeniem świeżego powietrza).

CZYSZCZENIE



Środek do czyszczenia pistoletu lakierniczego

PRZECHOWYWANIE / CZAS PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA (LATA)

Minimalny okres dwa lata; (W normalnych warunkach przechowywania 10°C - 30°C / 50°F - 90°F) (nieotwarte opakowania).



UWAGI