

## INFORMAÇÕES GERAIS

SP5299 Universal Primer Filler Grey é um aparelho sólido de fácil aplicação e excelentes propriedades de lixamento.

## RELAÇÃO DA MISTURA



4 : 1 Universal Primer Filler: endurecedor HS + máx. 15% diluente médio  
 3 : 1 Universal Primer Filler: endurecedor 2K/MS + máx. 10% diluente médio  
 6 : 1 Universal Primer Filler: endurecedor HS420 + máx. 25%

## PREPARAÇÃO DA PISTOLA



	BOCAL (MM)	PRESSÃO DE AR (BAR/PSI)
HVLP	1,3-1,8	2/29
HE	1,3-1,8	1,6-1,8/23-26

## APLICAÇÃO



1 - 3 camadas 60-180 µm (2,4-7,2 mil)

## TEMPO MÍNIMO DE SECAGEM



SECAGEM AO AR LIVRE		SECAGEM FORÇADA	
Tempo de evaporação	5 - 10 minutos	Tempo de evaporação	5 - 10 minutos
Livre de poeira	20 - 30 minutos	Livre de poeira	-
Secar para manusear	16 horas	Secar para manusear	20 - 30 minutos
Secar para colocar fita adesiva	16 horas	Secar para colocar fita adesiva	20 - 30 minutos
Secar para lixar	16 horas	Secar para lixar	20 - 30 minutos
Secar para polir	-	Secar para polir	-

## SUBSTRATOS



SP5299 Universal Primer Filler Grey só deve ser aplicado sobre aço nu bem lixado e desengordurado, com aplicação de primário e sobre alumínio com aplicação de primário. Plástico reforçado com fibra de vidro (GRP) bem lixado, enchimentos de poliéster, primários dos fabricantes de equipamento originais (OEM) e antigos sistemas de pintura em boas condições.

**(Usar SP5499 Etch Primer para a máxima durabilidade e proteção contra a ferrugem.)**

## VIDA ÚTIL



20 - 30 minutos

## COMPONENTES



SP2299 2K Hardener Very Fast  
 SP2099 2K Hardener Medium  
 SP2199 2K Hardener Slow  
 SP2098 MS Hardener Fast  
 SP2198 MS Hardener Medium  
 SP2298 MS Hardener Slow  
 SP2515 HS Hardener Ultra Fast  
 SP2511 HS Hardener Fast  
 SP2501 HS Hardener Medium  
 SP2521 HS Hardener Slow  
 SP2699 HS420 Hard Very Fast  
 SP2499 HS420 Hardener Fast  
 SP2599 HS420 Hard Medium  
 SP3099 Thinner Fast  
 SP3199 Thinner Medium  
 SP3299 Thinner Slow

## ADITIVOS



## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE



Efetuar uma limpeza prévia da superfície com SP5299 Universal Primer Filler Grey e limpar e secar com um pano. Lixar a superfície com lixa abrasiva P180-P240. Remover todos os resíduos do lixamento com ar comprimido, lixadeira pneumática e limpar com SP6499 Silicone Remover e secar com um pano. Lixamento final antes da aplicação para biselar com grão P280-P320 e GRP P400.

**Cubra todo o veículo para eliminar o excesso de pulverização indesejável.**

## PRÓXIMA CAMADA



## DADOS FÍSICOS

REGULAMENTO DA UE		
Código COV	2004/42/IB(c)(540)534	
Subcategoria de produto (em conformidade com a diretiva 2004/42/CE) e teor de COV máximo (ISO 11890-1/2) do produto pronto a usar.	IIB/c. Primário - Aparelho — Primário de revestimento/ enchimento e primário geral (metal). Valores limite da UE: 540 g/l (2007). Este produto contém um COV máximo de 534 g/l.	
Base Química	Primário de Poliuretano 2k	
Propriedades Físicas	Viscosidade (RTS)	20 - 22 Dincup 4 / 20°C
	Peso Específico (kg/l)	1,41
	Ponto de Inflamação	27,5°C / 81,5°F
	Vol. % Sólidos	44
	Economia	7 m²/L/60 µm
		285 ft²/Gal/2,4 mil
	Brilho	Fosco
Cor	Cinza	

## PROTEÇÃO



Use proteção respiratória adequada (recomendamos o uso de um respirador de fornecimento de ar fresco).

Para obter informações mais detalhadas visite o seguinte link com a Ficha de Dados de Segurança:

<https://www.spralac.com>

## LIMPEZA



Gun Cleaner

## ARMAZENAMENTO / TEMPO DE VIDA EM PRATELEIRA

Mínimo 2 anos (em condições normais de armazenamento de 10°C - 30°C/50°F - 90°F) (recipiente fechado).

## NOTAS

