

## ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

SP4502 HS Anti scratch Clear 2:1 - высокопрочный устойчивый к образованию царапин лак с высоким сухим остатком. Устойчив к образованию царапин от щеток для мытья машины. Продукт в банке слегка мутный, прост в использовании, имеет высокий блеск.

## ПРОПОРЦИЯ СМЕШИВАНИЯ



2 : 1 Прозрачный слой : HS Отвердитель + 0 - 5% Разбавитель

## НАСТРОЙКИ КРАСКОПУЛЬТА



	НАСАДКА (ММ)	ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА (БАР/ПСИ)
Высокий объем - низкое давление (HVLР)	1,3-1,4	См. сведения производителя
НЕ	1,2-1,4	2,0-2,5
Бак под давлением	0,85-1,2	4,0-5,0
Безвоздушное / комбинированное распыление	0,007-0,009"/40	160-120

## НАНЕСЕНИЕ



1½ - 2 слоя 50-60 мкм (2,0-2,4 мил).

## ВРЕМЯ ИСПАРЕНИЯ РАСТВОРИТЕЛЯ И ВРЕМЯ СУШКИ



	ВОЗДУШНАЯ СУШКА при 20°С / 68°F		УСКОРЕННАЯ СУШКА при 60°С / 140°F	
Испарения растворителя	5 - 10 минут	Испарения растворителя	5 - 10 минут	
Сухой от пыли	-	Сухой от пыли	-	
Сухой на отлип	-	Сухой на отлип	20 - 40 минут	
Суход для маскирования	-	Суход для маскирования	-	
Сухой для шлифовки	-	Сухой для шлифовки	-	
Сухой для полировки	-	Сухой для полировки	20 - 40 минут	


## ПОВЕРХНОСТЬ, ПОДЛОЖКА



Покрyтия на растворителях и на водной основе. Шлифованное и обезжиренное старое покрытие.

**Базовый слой должен быть полностью сухим**

## СРОК ЖИЗНИ РАБОЧЕЙ СМЕСИ AT 20°С / 68°F



60 - 120 минут

## КОМПОНЕНТЫ



SP2515 HS Hardener Ultra Fast  
 SP2511 HS Hardener Fast  
 SP2501 HS Hardener Medium  
 SP2521 HS Hardener Slow  
 SP3099 Thinner Fast  
 SP3199 Thinner Medium  
 SP3299 Thinner Slow

## ДОБАВКИ



-

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ



Укройте неповрежденные части автомобиля для предохранения от нежелательного распыления



## СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ

-

Химическая основа	Прозрачный полиуретановый лак на основе стойких гидроксилакриловых смол.	
	Вязкость	16 - 19 Dincup 4 / 20°С
Физические свойства	Удельный вес	1
	Температура вспышки в закрытом тигле	28°С / 82,4°F
	Сухой остаток % по объёму	42,8
	Расход	8,6 м²/L/50 µm
		349 ft²/Gal/ 2mil
	Блеск	Глянцевый
	Цвет	-

## ЗАЩИТА, СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ



Применяйте подходящие средства защиты органов дыхания (мы рекомендуем применять респиратор с подачей свежего воздуха)

## ОЧИСТКА



Очиститель для пистолета

## ХРАНЕНИЕ / СРОК ГОДНОСТИ

Минимум 2 года (при условии хранения при 10°C - 30°C / 50°F - 90°F) (в нераспечатанной упаковке)



## ПРИМЕЧАНИЯ