

## INFORMACIÓN GENERAL

SP5279 Universal Primer Filler Black es una pintura para superficies altamente sólida con fácil aplicación y excelentes propiedades de lijado. Puede acabarse mojado sobre mojado.

## RELACIÓN DE MEZCLA



3 : 1 Imprimación Universal : 2K/MS  
Catalizador + max 20% Diluyente Medio  
4 : 1 Imprimación Universal : HS  
Catalizador + max 30% Diluyente Medio  
6 : 1 Imprimación Universal : HS420  
Catalizador + max 35%

## AJUSTE DE PISTOLA



|      | BOQUILLA (MM) | PRESIÓN DE AIRE (BAR/PSI)      |
|------|---------------|--------------------------------|
| HVLP | 1,3-1,5       | Ver información del fabricante |
| HE   | 1,3-1,5       | Ver información del fabricante |

## APLICACIÓN



1 capas 20-25 µm (0,8-1,0 mil)

## TIEMPO DE EVAPORACION Y SECADO



|                       | SECADO AIRE<br>20°C / 68°F |                       | SECADO FORZADO<br>60°C / 140°F |  |
|-----------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|--|
| Tiempo de evaporación | Entre 15 y 20 minutos      | Tiempo de evaporación | Entre 15 y 20 minutos          |  |
| Libre de polvo        | Entre 15 y 20 minutos      | Libre de polvo        | -                              |  |
| Seco para manejar     | -                          | Seco para manejar     | -                              |  |
| Seco para enmascarar  | -                          | Seco para enmascarar  | -                              |  |
| Seco para lijar       | -                          | Seco para lijar       | -                              |  |
| Seco para pulir       | -                          | Seco para pulir       | -                              |  |

## SUBSTRATO



SP5279 Universal Primer Filler Black únicamente debería aplicarse sobre acero desnudo con imprimación bien lijado y desengrasado y aluminio con imprimación. GRP bien lijado, masillas de poliéster, imprimación OEM y sistemas de pintura antigua en buenas condiciones.

**(Usar SP5499 Etch Primer para una duración máxima y protección contra el óxido).**

## VIDA DE LA MEZCLA 20°C / 68°F



30 minutos

## COMPONENTES



SP2099 2K Hardener Medium  
SP2199 2K Hardener Slow  
SP2198 MS Hardener Medium  
SP2298 MS Hardener Slow  
SP2501 HS Hardener Medium  
SP2521 HS Hardener Slow  
SP2599 HS420 Hard Medium  
SP3199 Thinner Medium  
SP3299 Thinner Slow

## ADITIVOS



## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE




Limpiar previamente la superficie con SP6499 Silicone Remove con un paño y secar con otro. Lijar la superficie con grano abrasivo P180—P240. Eliminar todos los residuos de lijado con aire comprimido, aspirar el lijado y limpiar con un trapo SP6499 Silicone Remove y secar con otro. Lijado final antes de aplicación de P280-P320 feather-edge y GRP P400.



**Enmascare todo el vehículo para eliminar el pulverizado**

## SIGUIENTE CAPA



| Base química        | Aparejo de Poliuretano en combinación de resinas acrílicas hidroxiladas. |                                 |
|---------------------|--|---------------------------------|
| Propiedades físicas | Viscosidad   | 20-22 Dincup 4 / 20°C           |
|                     | Peso específico (g/l)  | 1,34                            |
|                     | Temperatura de inflamabilidad en envase cerrado                          | 27,5°C / 81,5°F                 |
|                     | % vol. Sólidos   | 37,8                            |
|                     | Rendimiento  | 15 m <sup>2</sup> /L/25 µm      |
|                     |  | 616 ft <sup>2</sup> /Gal/ 1 mil |
|                     | Brillo   | Mate                            |
|                     | Color  | Negro                           |



# SP5279

Universal Primer Filler Black

## PROTECCION



Use protección de respiración adecuada (recomendamos el uso de un respirador de aire fresco)

## LIMPIEZA



Limpiador de pistolas

## VIDA UTIL DE ALMACENAMIENTO

Mínimo dos años (Bajo condiciones de almacenamiento normales 10°C - 30°C / 50°F - 90°F) (En envases no abiertos)



## NOTAS